

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**Марка: **Ascoat EP Floor (ВЭ)****ТУ 22.23.19-002-54011715-2023****Водно-эпоксидный наливной пол для бетонного основания.**

Описание:	Наливной пол изготавливается на основе суспензии пигментов и минеральных наполнителей в эпоксидной смоле, отверждаемой водной дисперсией аминоксодержащей смолы, не содержит органических растворителей. Обладает высокой износостойкостью и химической стойкостью: к моющим веществам, щелочным растворам, растворам солей, органическим растворителям.
Рекомендуемое применение:	Применяется для работ по свежееуложенным (влажным) или старым бетонным основаниям в торговых и производственных помещениях, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, больницах, авторемонтных мастерских, подвальных помещениях. Допустимая влажность основания – 15%.
Фасовка:	Металлическая тара: 18 кг + 3 кг Комплект: 21 кг
Срок службы покрытия:	Не менее 10-ти лет.
Применение: Условия нанесения:	Температура поверхности и воздуха: от +5°C до +22°C. Рекомендуемая температура материала: от +15°C до +20°C.
Подготовка поверхности:	Поверхность у свежееуложенного бетона должна быть полностью очищена от загрязнений и выравнена. Поверхность выдержанного бетона (с влажностью 4% и менее) должна быть полностью очищена от загрязнений, обеспылена и загрунтована.
Подготовка материала:	Использовать миксер для красок (400–600 об/мин) с ленточной мешалкой. Перемешать Компонент «А» до однородного состояния (примерно 2–3 минуты). НЕ останавливая перемешивания, влить Компонент «Б» и перемешивать ещё 3–5 минут.





	Важно! Тщательно перемешивайте материал по всему объёму, включая зоны у стенок и дна тары. После смешивания выдержать материал 2–3 минуты для выхода вовлечённого воздуха. Внимание! Если используете неполный комплект, сначала перемешайте Компонент «А» и только после этого отлейте необходимое количество этого компонента. Соотношение компонентов А:Б указано на этикетке Компонента «А».						
Способ нанесения:	Готовый состав сразу вылить на поверхность и распределить шпателем или раклей. При окраске небольших поверхностей рекомендуется разделить комплект на несколько частей.						
Рекомендуемый расход на один слой:	1 м ² = 2-2,50 кг (При этом, толщина сухой плёнки будет составлять 0,7-1мм)						
Очистка инструментов:	Вода, ацетон, растворитель 646.						
Ввод покрытия в эксплуатацию: Перед началом эксплуатации (при использовании в качестве финишного покрытия) окрашенное изделие выдерживают при температуре:							
<table><tr><td>+18°C</td><td>+10°C</td><td>+5°C</td></tr><tr><td>Не менее 3 суток</td><td>Не менее 4 суток</td><td>Не менее 5 суток</td></tr></table>		+18°C	+10°C	+5°C	Не менее 3 суток	Не менее 4 суток	Не менее 5 суток
+18°C	+10°C	+5°C					
Не менее 3 суток	Не менее 4 суток	Не менее 5 суток					
Меры предосторожности:	При попадании материала на кожу промыть её тёплой водой с мылом.						
Транспортировка и условия хранения:	Наливной пол Ascoat EP Floor (B3) транспортируют всеми видами транспорта при температуре от +5°C до +25°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +25°C, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.						
Срок хранения:	Срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении всех норм транспортировки и хранения.						



**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ:**

Показатель:	Значение:
Соотношение компонентов А:Б, по массе:	18:3
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	Не менее 63
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л:	1,40 ± 0,05
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона, мин:	Не менее 25 при t (+20±2)°C.
Время высыхания до пешеходной нагрузки, ч:	Не более 48 при t (+20±2)°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Показатель:	Значение:
Стойкость пленки к статическому воздействию воды , при t (+20±2)°C, ч:	Не менее 72.
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола , при t (+20±2)°C, ч:	Не менее 48.

