



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Paint Flashing 5 Жидкая**
Кислотная смывка любых красок

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

<p>Назначение:</p>	<p>Смывка Ascoat Paint Flashing 5 предназначена для удаления любого ЛКП, в том числе и порошковых красок.</p> <p>Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для различных поверхностей из чёрных и цветных металлов.</p>					
<p>Области применения:</p>	<p>Средство применяется на металлообрабатывающих предприятиях любого типа, в ремонтных мастерских, станциях по ремонту и обслуживанию автомобилей.</p>					
<p>Общие технические свойства:</p>	<p>Смывка представляет собой жидкую композицию; включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не содержит ЛВЖ. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. При размораживании своих свойств не теряет.</p> <p>Разведению смывка не подлежит!</p>					
<p>Фасовка:</p>	<p>Полипропиленовая тара по 25 кг.</p>					
<p>Порядок применения:</p>	<p>Перед применением тщательно перемешать!</p> <p>Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (рН) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – рН должно быть не более 3.</p> <p>Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, её следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя.</p>					
<p>Способ нанесения:</p>	<p>Погружным способом в специальной полипропиленовой ванне.</p> <table border="1" data-bbox="523 1861 1484 1989"> <tr> <td data-bbox="523 1861 1002 1928">Температура</td> <td data-bbox="1002 1861 1484 1928">15-30°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1928 1002 1989">рН</td> <td data-bbox="1002 1928 1484 1989">1,5 – 2,5</td> </tr> </table>		Температура	15-30°C	рН	1,5 – 2,5
Температура	15-30°C					
рН	1,5 – 2,5					





	Расход	150-250 г/м ²
	Время выдержки	от 2 минут
	<p>Размягчённое покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут.</p> <p>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</p> <p>После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой. Для наилучшего результата рекомендуется проводить подготовку поверхности в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.</p>	
Меры предосторожности:	<p>При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струёй воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.</p> <p>Не применять в металлической таре.</p>	
Транспортировка и хранение:	<p>Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.</p>	
Гарантии изготовителя:	<p>6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.</p>	

