



## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Paint Flashing 5 Гель**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

**Кислотная смывка любых красок**

<p><b>Назначение:</b></p>	<p>Смывка <b>Ascoat Paint Flashing 5</b> предназначена для удаления любого ЛКП, в том числе и порошковых красок.</p> <p>Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для различных поверхностей из чёрных и цветных металлов.</p>					
<p><b>Области применения:</b></p>	<p>Средство применяется на металлообрабатывающих предприятиях любого типа, в ремонтных мастерских, станциях по ремонту и обслуживанию автомобилей.</p>					
<p><b>Общие технические свойства:</b></p>	<p>Смывка представляет собой гелеобразную композицию; включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не содержит ЛВЖ. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. При размораживании своих свойств не теряет.</p> <p><b>Разведению смывка не подлежит!</b></p>					
<p><b>Фасовка:</b></p>	<p>Полипропиленовая тара по 25 кг.</p>					
<p><b>Порядок применения:</b></p>	<p><b>Перед применением тщательно перемешать!</b></p> <p>Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (рН) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – рН должно быть не более 3.</p> <p>Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, её следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя.</p>					
<p><b>Способ нанесения:</b></p>	<p>Ровным слоем при помощи кисти, валика.</p> <table border="1" data-bbox="523 1861 1484 1989"> <tr> <td data-bbox="523 1861 1002 1928">Температура</td> <td data-bbox="1002 1861 1484 1928">15-30°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1928 1002 1989">рН</td> <td data-bbox="1002 1928 1484 1989">1,5 – 2,5</td> </tr> </table>		Температура	15-30°C	рН	1,5 – 2,5
Температура	15-30°C					
рН	1,5 – 2,5					





	Расход	150-250 г/м <sup>2</sup>
	Время выдержки	от 2 минут
	<p>Размягчённое покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут.</p> <p>Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!</p> <p>После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой. Для наилучшего результата рекомендуется проводить подготовку поверхности в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.</p>	
<b>Меры предосторожности:</b>	<p>При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струёй воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.</p> <p><b>Не применять в металлической таре.</b></p>	
<b>Транспортировка и хранение:</b>	<p>Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.</p>	
<b>Гарантии изготовителя:</b>	<p>6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.</p>	

